



ФАСОВКА: 25 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 48

# ВОЛМА-Керамик

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ  
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ  
ПОМЕЩЕНИЙ  
ГОСТ 31357-2007

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ТОЛЩИНА СЛОЯ                                                                              | 2-5 мм           |
| ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                  | от +5 до +30 °C  |
| РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 КВ.М ПОВЕРХНОСТИ - ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ С ЗУБОМ 6X6 мм | 2,5 кг           |
| - ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 мм                                                                   | 1,3 кг           |
| ТОЛЩИНА СЛОЯ                                                                              | 2-5 мм           |
| ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                  | от +5 до +30 °C  |
| ЦВЕТ                                                                                      | СЕРЫЙ            |
| РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ                                                           | 0,18-0,22 л      |
| - НА 25 КГ СУХОЙ СМЕСИ                                                                    | 4,5-5,5 л        |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА                                                                 | 3 ЧАСА           |
| ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛИТКИ                                                                | 10 МИН           |
| ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ                                                                            | 10 МИН           |
| ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ                                                                           | 24 ЧАСА          |
| АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ                            | НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПА |
| - ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ВОДЕ                                                                   | НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПА |
| - ПОСЛЕ 25 ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ В ВОДЕ               | НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПА |
| МОРОЗОСТОЙКОСТЬ                                                                           | F 35             |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера. Для наружных и внутренних работ. «ВОЛМА-Керамик» может

быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера внутри помещений.

#### ОСНОВАНИЯ:

бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами, цементные стяжки, гипсовые основания (ПГП, штукатурки, наливные полы).

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, краски и других веществ, препятствующих или ослабляющих сцепление клея с основанием. Для улучшения сцепления клея с основанием и предотвращения преждевременного впитывания воды из наносимого клея основание необходимо прогрунтовать. Гладкие поверхности обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт», сильнопитывающие – грунтовкой «ВОЛМА-Универсал» (см. инструкцию по применению данных грунтовок). Основание готово к производству работ только после полного высыхания грунтовки.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Сухую смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +5 до +20°C), исходя из пропорции 0,18-0,22 л воды на 1 кг, и перемешать с помощью профессионального миксера или дрели со специальной насадкой до состояния однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 5-7 минут и еще раз перемешать. Приготовленный раствор можно использовать в течение 3 часов.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Приготовленный клей нанести гладким шпателем тонким слоем на подготовленную поверхность, затем «прочесать» зубчатым шпателем под углом 45°-60°. На нанесенный раствор с легким нажимом уложить керамическую плитку, вдавить и простучать резиновым молотком. Для проверки надежности сцепления необходимо сразу оторвать плитку и осмотреть ее обратную сторону – не менее 80 % поверхности плитки должно быть в растворе. Корректировку положения плитки можно производить в течение 10 минут после ее укладки на поверхность. Затирку швов выполнять специальной затиркой, но не ранее чем через 24 часа.

#### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Все работы производить только нержавеющим инструментом. Не производить работы при прямых солнечных лучах и при температуре воздуха или основания ниже +5°C. Не следует замачивать плитку перед приклеиванием. При укладке плитки на пол рекомендуется наносить раствор, как на основание, так и на обратную сторону плитки. После работ инструмент вымыть водой.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с плиточным клеем «ВОЛМА-Керамик» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.